

Descriere

Impregnant transparent din polimer.

Împachetare

- Doză 500 ml
- 12 doze în cutie
- Culoare: transparent

Specificații tehnice

Proprietate	Clasificare
Baza	cauciuc sintetic
Sistem	conține solvenți
Timp deschis	cca 10 minute la +20°C
	cca 20 minute la +5°C
	cca 30 minute la 0°C
	cca 40 minute la -5°C
	cca 50 minute la -10°C
Temperatura de aplicare	-5°C la +40°C
Valabilitate	18 luni în ambalajul original nedeschis la temperatura +5°C până la +25°C
Randament	cca 50 metri aplicare cu o lățime de bandă de 4 cm

Pregătire

- Substraturile trebuie să fie uscate, lipsite de praf și degresate.
- Reziduurile de vopsea veche, impregnări și alte particule libere trebuie îndepărtate de pe substraturi.
- Nu utilizați pe polistiren EPS, XPS.

Prelucrare

- Produsul poate fi procesat la temperaturi ambientale de la -10°C și peste.
- Pregătirea înainte de aplicare, se agită bine de 20 de ori.
- Evitați stropirea pe suprafețele înconjurătoare și pulverizați impregnarea uniform și cu atenție pe substrat.
- Schimbați lățimea benzii pulverizate înclinând cutia în lateral sau duza de aplicare. După aplicarea impregnării, lăsați substratul să se usuce timp de aproximativ 10 până la 50 de minute, consultați tabelul cu date tehnice.
- Protejați din nou suprafețele impregnate de praf.
- Curățați duza de aplicare și partea superioară colorată a cutiei cu produsul de curățat PUR în timpul pauzelor de lucru. Acest lucru va preveni colmatarea accidentală a spray-ului.



ME902

Spray Primer B&B

Impregnarea prin pulverizare ME902 servește la îmbunătățirea aderenței și consolidării substraturilor poroase înainte de aplicarea ulterioară a benzilor sau foliilor de butil și bitum. Nu este necesară nici o perie, nici o rolă de aplicare etc. pentru aplicare.

Principalele avantaje

- foarte ușor de aplicat crește
- aderența
- îmbunătățirea semnificativă a aderenței
- substratului
- timp scurt de uscare

Limitări

Protejați suprafețele adiacente, precum și spuma PUR de stropi prin impregnare fie cu carton, fie cu bandă de protecție, etc. Produsul nu este compatibil cu finisajele. Vopselele, lacurile și materialele plastice pot fi afectate. Toleranța trebuie testată. Vă recomandăm să impregnați substraturile foarte absorbante cu clasicul Primer pentru butil și bitum Primer în cutie.

Curățare

- Îndepărtați imediat petele cu detergent PUR AA404 sau toluen.

Avertisment important

Informațiile de mai sus sunt furnizate în funcție de informațiile pe care le avem până în prezent. Ne rezervăm dreptul de a schimba în permanență rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm aplicația, precum și condițiile din timpul cererii și, prin urmare, sunteți responsabil pentru acestea. Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Tremco CPGs.r.o.
IČO: 15 89 0813
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com